



Boero Eco Lavabile

Scheda tecnica

COD. 807/....

Idropittura per interni lavabile a marchio Ecolabel.

Idropittura facile da applicare, caratterizzato da buona copertura e buon punto di bianco. L'elevata resistenza al lavaggio, unita ad una presa di sporco bassa, rendono il prodotto ideale in tutte pareti della casa, in uffici, ambienti di lavoro etc.

L'ottenimento della certificazione di qualità ecologica Ecolabel garantisce al prodotto prestazioni standard elevate e un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto a partire dalla scelta delle materie prime, dal processo produttivo, fino allo smaltimento finale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco	
COMPOSIZIONE	legante a base di resine acriliche in emulsione	
PESO SPECIFICO	1,63 ± 0,03 g/cm ³ a 20°C	
VISCOSITÀ BROOKFIELD	14.000 ± 1.500 cP	G6 V10 a 20 °C
RESIDUO SECCO	67,0 ± 0,5% p/p	
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Ottima > 5.000 cicli Gardner Classe 2	UNI 10795 UNI 10560 UNI EN 13300 ISO 11988
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	alta	UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2
PRESA DI SPORCO	bassa	UNI 10792

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Bianco .



CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore
	RESA PRATICA	9 -12 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
	DILUIZIONE In volume	max. 10% 1 ^a e 2 ^a mano con acqua potabile
	ATTREZZI	pennello, rullo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, opportunamente preparati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

	SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	
FONDO	IDROACRIL o Fondo 2000	1 MANO	IDROACRIL o Fondo 2000	1 MANO	-	
FINITURA	BOERO ECO LAVABILE	2 MANI	BOERO ECO LAVABILE	2 MANI	BOERO ECO LAVABILE	2 MANI

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Idropittura lavabile opaca, per interni con certificazione Ecolabel.
RESIDUO SECCO	67,0 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,63 ± 0,03 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Pulire gli attrezzi dopo l'uso, premendoli più volte sul bordo latta interno onde recuperare la maggior parte di prodotto. Non utilizzare acqua corrente, ed immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Conservare il barattolo ben chiuso prima e dopo l'uso al riparo da gelo, sole, caldo: la bassa concentrazione di additivi conservanti potrebbe compromettere la conservazione della pittura nel tempo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C. Eventuali gocce si possono allontanare facilmente con una spugna umida. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev. 0 - Settembre 2017

"Ai sensi del D. Igs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi. 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it