COTTO FURNÒ

dal 1920... Il Vero cotto siciliano

CARATTERISTICHE TECNICHE / *Technical Characteristics*

TIPO DI PROVA *Kind Of Test Executed*	**NORMA/METODO DI RIFERIMENTO** *Referring Standards*	**RISULTATI COTTO FURNO'** *Cotto Furnò Results*	**REQUISITI** *Requirements*
ASSORBIMENTO DELL'ACQUA % *Water Absorption*	*UNI EN ISO 10545-3:2000*	**9,47 %**	6 % < Eb < 10 % **UNI EN 14411:2016**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA *Resistance To Deep Abrasion*	*UNI EN ISO 10545-6:2012*	**713 mm^3**	≤ 1062 mm^3 **UNI EN 14411:2016**
FORZA DI ROTTURA (SPESSORE ≥7,5 MM) *Breaking Strenght (Thickness ≥7,5 Mm)*	*UNI EN ISO 10545-4:2014/EC 1-2015*	**1.761 N**	≥ 750 N **UNI EN 14411:2016**
MODULO DI ROTTURA *Modulus Of Rupture*	*UNI EN ISO 10545-4:2014/EC 1-2015*	**12,3 N/ mm^2**	≥ 9 N/ mm^2 **UNI EN 14411:2016**
RESISTENZA AL GELO *Frost Resistance*	*UNI EN ISO 10545-12:2000*	**NON GELIVI** (DANNI PROVOCATI DALLA PROVA= NESSUNO) ***Frost Proof*** *(Damage Caused By The Test On The Surface And On The Edges Of The Tiles= No One)*	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ROTTURE O ALTERAZIONI APPREZZABILI DELLA SUPERFICIE. *No Sample Must Show Visible Alterations To Surface.* **UNI EN 14411:2016 (allegato/annex E)**
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI *Thermal Shock Resistance*	*UNI EN ISO 10545-9:2014*	**RESISTENTI** (NUMERO DI PIASTRELLE DANNEGGIATE= 0) ***Resistant*** *(Number Of Tiles Damaged= 0)*	NESSUNA PIASTRELLA DEVE PRESENTARE DIFETTI VISIBILI *No Ceramic Tiles Must Present Visible Defects* **UNI EN 14411:2016 (allegato/annex E)**
DETERMINAZIONE DELLA SCIVOLOSITA' *Determination of Anti-Slip Characteristics*	*DIN 51130:2014* SUPERFICI CALPESTABILI CON PIEDI CALZATI *Slip Resistance Groups With Footwear*	**R11** *ANGOLO DI SCIVOLAMENTO/Angle=* ***25.4°***	AMBIENTI PER LA PRODUZIONE DI GENERI ALIMENTARI. MEDIE CUCINE DI ESERCIZI PER LA RISTORAZIONE. AMBIENTI DI LAVORO CON FORTE PRESENZA ACQUA E FANGHIGLIA, LABORATORI, LAVANDERIE, HANGAR. Food Production Facilities. Medium-Sized Restaurant Kitchens. Working Environments With Large Amounts Of Water And Mud, Laboratories, Laundries And Hangars
	DIN 51097 :1992 SUPERFICI CALPESTABILI A PIEDI NUDI Surfaces That Can Be Walked Barefoot On Wet Surface	**C (A+B+C)** *ANGOLO DI SCIVOLAMENTO/Angle=* ***26.3°***	**A = 12° ≤ α < 18°** SPOGLIATOI, ZONE DI ACCESSO A PIEDI NUDI ETC /Changing-Rooms, Barefoot Access Zones, Etc. **B (A+B) = 18° ≤ α < 24°** DOCCE, BORDI DI PISCINE ETC /Showers, Edges Of Swimming-Pools Etc. **C (A+B+C)= α > 24°** BORDI DI PISCINE IN PENDENZA SOTT'ACQUA, SCALE SOMMERSE, VASCHE DI PASSAGGIO TRA UNA PISCINA E L'ALTRA, ZONE DOVE SUSSISTE LA POSSIBILITÀ DI ACQUA STAGNANTE / Underwater Sloping Swimming-Pool Edges, Submerged Steps, Linking Troughs Between Pools, Zones Where Water May Stagnate.

*Test eseguiti da "MODENA CENTRO PROVE SRL".