

Ed.15/07/2015

FAVOLA

"idropittura murale supertraspirante profumata" Cod. 12018

SCHEDA TECNICA

Idropittura murale supertraspirante, per interni, composta da resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti bianchi ed inerti minerali micronizzati. È caratterizzata da notevole punto di bianco, ottima scorrevolezza, lavabilità abbastanza moderata ed estrema facilità di applicazione, sia a rullo che a pennello. È indicata per la protezione e la decorazione di ambienti interni.

DATI TECNICI

ASPETTO : Opaco.

COLORE : 0000 Bianco base e tinte di cartella.

CONFEZIONI : 0000 Bianco base (14lt x 1pz; 4lt x 2pz). Tinte di cartella (14lt x 1pz).

CONSERVAZIONE: Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%

TIPO DI LEGANTE: Resina stirolo acrilica modificata.

PESO SPECIFICO : 1600 ÷ 1700 g/cm³ (in funzione della tinta).

VISCOSITÀ : Tixotropica.

ESSICCAZIONE : Al tatto 1 ora. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 8 ÷ 10 ore.

RESA TEORICA PER

MANO : $11 \div 13 \text{ mg/lt.}$

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE: Pennello, rullo in lana, spruzzo.

DILUENTE : Acqua potabile.

DILUIZIONE : 15% ÷ 25% secondo il tipo di applicazione.

SUPPORTI

Superfici murali interne, nuove o già trattate, opportunamente preparate.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

AVVERTENZE

L'applicazione è consigliata a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.

La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.