





















	Descripción Description	Norma Test	Requisitos Standards	Resultados Results			
				Formato 25x25	Formato 12x25	Formato 6x25	Formato 33x33
	Longitud y anchura / Length and width	UNE-EN-ISO 10545-2	±1,25 % Max. ±2 mm	244 ± 2 mm 244 ± 2 mm	119 ± 1,5 mm 244 ± 2 mm	62 ± 0,8 mm 244 ± 2 mm	325 ± 2 mm 325 ± 2 mm
	Espesor / Thickness		± 10%	14 ± 1,4 mm		10 ± 1 mm	16 ± 1,6 mm
	Rectitud de lados / Straightness of sides		± 0,5%	Cumple ampliamente la norma AmPLY meets the standard			
	Ortogonalidad / Rectangularity		± 1 %				
	Curvatura lateral / Lateral curvature		± 0,5%				
	Alabeo / Warpage		± 0,8%				
	Reacción al fuego / Reaction to fire	UNE-EN 13501-1	Exigida Required	A1 No reacciona / No reacts			
	Absorción de agua / Water absorption	UNE-EN-ISO 10545-3	3 % <Ev ≤ 6 %	4,2%			
	Modulo de flexión / Modulus of rupture	UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 20 N/mm2 ≥ 13 N/mm2 (33x33)	≥22 N/mm2	≥25 N/mm2	≥24 N/mm2	≥20 N/mm2
	Fuerza de rotura / Breaking Strength	UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 950 N ≥ 800 N (33x33)	<2100 N	<2100 N	<1200 N	<2100 N
	Resistencia abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	UNE-EN-ISO 10545-7	Mínimo/ Minimum PEI II	Teka/Parma/Pisa PEI II			
				Malta PEI III			
	Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion	UNE-EN-ISO 10545-8	No exigida Not required	5,2 x 10 ⁻⁶ eC ⁻¹			
	Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	UNE-EN-ISO 10545-9	Exigida Required	Garantizado Guaranteed			
	Expansión por humedad / Moisture expansion	UNE-EN-ISO 10545-10	No exigida Not required	< 0,1 mm/m			
	Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	UNE-EN-ISO 10545-11	Exigida Required	Garantizado Guaranteed			
	Resistencia a la helada / Frost resistance	UNE-EN-ISO 10545-12	Exigida Required	Garantizado Guaranteed			
	Resistencia química / Chemical resistance	UNE-EN-ISO 10545-13	Min B	HA/LA			
	Resistencia a las manchas / Resistance to stains	UNE-EN-ISO 10545-14	Min Clase 3	Clase 5			
	Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip resistance (pendulum)	UNE 41901:2017 EX	En función de localización / Depending on the location	Teka/Parma/ Pisa Clase 2			
				Malta Clase 3			
	Resistencia al deslizamiento pie descalzo / Barefoot slip resistance	DIN 51097	No exigida Not required	Teka/Malta C			
	Resistencia al deslizamiento pie calzado / Slip resistance with footwear	DIN 51130	No exigida Not required	Parma <R9			
				Teka R10			
				Pisa/Malta R11			